

**ALLGEMEINE MERKMALE :**

- Siliconkitt zum Verkleben von **ECOPIC®**.
- Material 1. Kategorie.

• **SELFIXING®** ist ein einkomponentiger, neutraler, oximartiger Silikonelastomerkitt, der bei Kontakt mit Luftfeuchtigkeit vernetzt und eine flexible und widerstandsfähige Fuge bildet.

**SELFIXING®** ist außergewöhnlich witterungsbeständig, insbesondere gegen UV-Strahlung und extreme Temperaturen. Es eignet sich besonders für Abdichtungen und Dehnungsfugen im Bauwesen.

- Dank seiner Vielseitigkeit haftet es sehr gut ohne Grundierung auf vielen Oberflächen wie Aluminium, Hart-PVC, Glas, Beton usw.
- Es kann ohne Grundierung auf Glas, Aluminium und sauberem, staubfreiem Beton verwendet werden.
- Auf ungewöhnlichen Untergründen wird empfohlen, zunächst eine Probeanwendung durchzuführen.

**SELFIXING®** wird nicht für die Herstellung von Aquarien oder zum Abdichten von Fugen zwischen Fenstern und Fensterrahmen empfohlen.

- Nicht geeignet für Anwendungen "Verglasung" und "Sanitärabdichtungen".

**TECHNISCHE DATEN SELFIXING® :**

- Aussehen: pastenartig
  - Farbe: Klar farblos
  - Geruch: Sehr schwach
  - Dichte bei 20°C : Klar : 0,99
  - Anwendungstemperatur: +5 bis +30 °C
  - Hautbildungszeit bei 23 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit: ca. 5 Min.
  - Endhärte Shore A: Klar: 17 (ISO 868)
  - Bruchdehnung (ISO 8339): Ca. 550
  - Temperaturbeständigkeit: -40 bis +150 °C
  - Lackverträglichkeit: Nein
  - Kompatibel mit wasserabweisenden Produkten: Nein
  - Spezifische Daten: Elastizitätsmodul bei 100% Dehnung (ISO 37): 0,35 bis 0,40 MPa
- Bruchmodul (ISO 37): ca. 1,20 MPa  
Feuchtigkeitsresistenz: sehr gut (UV- und schimmelresistent).  
1 Patrone ± 10m.

**VERPACKUNG :**

- 280 ml Kartuschen

**LAGERUNGSBEDINGUNGEN :**

- 12 Monate in einer hermetisch verschlossenen Verpackung zwischen +5°C und +25°C, vor Feuchtigkeit geschützt.

**HYGIENE UND SICHERHEIT :**

- Als ungefährlich eingestuft
- Bitte das Datenblatt ansehen.

**ANWENDUNG :**

- Vorbereitung der Untergründe:

**Application :**

- **SELFIXING®** s'applique au moyen d'un pistolet manuel ou pneumatique sur des supports secs et propres, à une température comprise entre +5°C et +30°C.
- En cas d'application par temps froid, entreposer préalablement les cartouches à une température voisine de 20 °C.
- Appliquer un cordon régulier sur la sous-face des procédés Ecopic, puis poser sur la surface à encoller en pressant légèrement.
- Nota : **SELFIXING®** ne peut pas être peint.

